



Акционерное общество Ангарский завод полимеров
Юридический адрес:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
e-mail: secr@azp.ru , т/ф. 8(3955) 573-000; 577-612

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 сертификаты № 18.0777.026, №18.0779.026, №18.0778.026.

"ИЦ-ЦЗЛ" - лаборатория по обслуживанию ЭП-300
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона.
Акционерное общество Ангарский завод полимеров
e-mail: secr@azp.ru т/ф.8(3955) 574-184, 577-976

ПАСПОРТ №244

Этилен

Код ОКПД2 20.14.11.121
Номер партии: 239
Дата изготовления: 08.10.2019
Размер партии (масса): 463,750 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517):
Дата отбора проб: 08.10.2019
Дата проведения испытаний: 08.10.2019
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 09.10.2019 №239-Эт



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 25070-2013	Фактическое значение
1	Объемная доля этилена, %, не менее	ГОСТ 24975.1-2015	99.9	99.9
2	Объемная доля пропилена, %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.005	менее 0.0001
3	Объемная доля метана и этана, %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.1	0.0107
4	Объемная доля ацетилена, %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.001	0.001
5	Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена), %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.0005	менее 0.0001
6	Объемная доля диоксида углерода, %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.001	0.0001
7	Объемная доля оксида углерода, %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.0005	менее 0.0001
8	Объемная доля метанола, %, не более	ГОСТ 24975.1-2015	0.001	менее 0.0001
9	Объемная доля кислорода в продукте, поставляемом по трубопроводу, %, не более	ГОСТ 24975.3-81	0.0002	0.0001
10	Массовая концентрация серы, мг/м ³ , не более	ГОСТ 24975.2-89	1	-
11	Массовая доля воды, %, не более:			
	а) в продукте, поставляемом по трубопроводу	ГОСТ 24975.5-91	0.001	менее 0.0002
	б) в продукте, поставляемом в цистернах и баллонах	ГОСТ 24975.5-91	0.02	
12	Объемная доля аммиака, %, не более	ГОСТ 24975.4-89	0.0001	менее 0.00003

Значение по показателю 10 изготовитель определяет по требованию потребителя и при замене сырья.

Заключение:

Этилен **соответствует требованиям:**
-ГОСТ 25070-2013 "Этилен. Технические условия"

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.
-гарантийный срок хранения - соответствие этилена требованиям ГОСТ 25070-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения.
- паспорт безопасности № 46693089.24.40620. Срок действия до 12.01.2021
Трубопровод №:
Кому направляется:

М.П.

Дата выдачи паспорта